EST. 1984

BEAVERSWOOD®

*making the workplace work smarter*

Produit
Fiche technique

# Sol antidérapant -
Rubans, Marches d'escalier, Pieds








## Texte du catalogue

- Gamme de produits antidérapants auto-adhésifs faciles à appliquer
- Robuste et durable, résistant à la plupart des produits chimiques
- Adhérence élevée (coefficient de frottement)
- Rouleaux de ruban de différentes largeurs et couleurs -18,3M rouleaux.
- Marches d'escalier simples, "Faites attention à vos pas" ou "Attention"
- Pieds pour baliser des routes piétonnes sûres, 3 designs.

Pour assurer des niveaux d'adhérence maximum, les granulés d'oxyde d'aluminium ultra-durs sont chargés par l'électricité statique lorsqu'ils sont appliqués, de sorte que les points les plus pointus des granulés soient tournés vers le haut. Les marches d'escalier mesurent 150 x 610 et sont emballées en 5, les pieds sont fournis comme empreinte standard, grands avec les orteils et petits avec les orteils; en paquets de 10, 5 à gauche et 5 à droite

| Paramètre | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Adhésion à l'acier | Plus de 1500g/25.4mm$^2$ | PSTC-4 |
| Résistance à la traction | Plus de 6Kg/25mm$^2$ | PSTC-31 |
| Résistance au déchirement | 5600g +/- 200g | PSTC-39 |
| Adhésion au pelage | 23.5N/25mm | 180o FINAT FTMI |
| Résistance à la traction | 68 N/25mm | Cellule de pesée Lloyd, 500N |
| Allongement à la rupture | Plus de 25% | PSTC-31 |
| Écart de température | -40 ° C à + 80 ° C | Pas de pelage visible |
| Résistance à l'eau | 10 mois | PSTC-35 |
| Résistance aux produits chimiques | 8 mois | PSTC-35 |
| Résistance à l'huile | Excellent | PSTC-35 |
| Vie attendue | 12 à 36 mois | PSTC-9 |

## Spécification matérielle

### Matérielle

Support arrière en PVC de 0.1 mm avec oxyde d'aluminium abrasif fixé par une résine polymère.

### Auto-adhésif, autocollant

À base de solvant acrylique sensible à la pression Plage de température:
-40 ° C à 80 ° C
(appliqué à température ambiante)

| Données de coefficient de friction | Spécification | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Résultat du test du pendule à surface sèche | 1 02 TRL | BS EN 13036-4 |
| Résultat du test du pendule sur surface humide | 71 TRL | BS EN 13036-4 |
| DIN 51130 | R13 | Certificats disponibles |
| DIN 51097 | Inclinaison 30 °… ..C | Certificats disponibles |
| NFSI | Traction élevée | Certificats disponibles |